

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TCAST

FÍSICAS	Densidade (g/cm ³)	D53479	1,15
	Calor específico (cal/ ⁰ C* g)	D53417	
	Absorção de água	D53715	1,2
MECÂNICAS	Resistência à Tração (Mpa)	D53455	80
	Alongamento na Ruptura (%)	D53457	40
	Módulo de Elasticidade em Tração (Mpa)	D53455	3100
	Módulo de Elasticidade em Flexão (Mpa)	D53455	
	Resistência ao Impacto IZOD(J/m)	D256	56
	Dureza Rockwell / Shore	D785	R115
	Coef. de Atrito de Deslize p=0,05N/mm ² v=0,6m/s contra aço temp e retif.		0,4
TÉRMICAS	Ponto de Fusão (°C)		220
	Condutividade Térmica (W/m.K)	D52612	0,24
	Expansão Térmica Linear (10 ⁵ /K)	D52328	
	Temperatura de uso Contínuo (°C)		-40/100
	Relação de Inflamabilidade	UL 94	
ELÉTRICAS	Rigidez Dielétrica (KV/mm)	D53481	50
	Constante Dielétrica até 1KHz	D53483	3,7
	Fator de Dissipação até 1KHz	D53483	
	Resistividade Volumétrica (ohm/cm)	D53482	
QUÍMICAS	Resistência a ácidos fracos	D543	Boa
	Resistência a ácidos fortes	D543	Atacado
	Resistência a bases fracas	D543	Boa
	Resistência a bases fortes	D543	Boa
	Resistência a solventes orgânicos	D543	Resiste à vários solventes a temper. e concentração

